

用途に応じて3タイプ

弱接着性

はりかえ、
位置修正が簡単

うすいものの接着に適し、
仮止め、はり直しができます。

接着型

しっかりはれる
多用途タイプ

うすいものから、やや厚いものまで、
しっかりキレイにはれます。
(大型ポスター、発泡スチロールもOK)

強力型

粗い面でも
強力接着

厚いものでも接着
できます。
用途に応じて、
スプレー幅が切り替え
られます。

- 広い面積でもラクラク作業
- 手を汚さず、キレイにはれる
- 速乾タイプだから、すぐ接着できる
- 用途・目的に応じて、最適商品が選べる



使いやすいスプレー接着剤、Zシリーズ

ボンド スプレーのり **Z1・Z2・Z3**


はり直し、位置修正ができる。
シワ・ソリを起こしません。

大きなポスターもパネルも
しっかりはれる速乾タイプ

厚物・粗い面にも使える強力タイプ。
スプレー幅が切りかえられる。

ボンド スプレーのり Z1

●ほとんどの材質に使用できる多用途・速乾型。手を汚さず使用できます。●一時接着用、仮止め用として最適です。●下地を汚さず、ソリ・シワ・シミを起こさず美しく仕上がります。



- デザイン・版下作業に
- ポスターのはり付けに
- 設計図、型紙の仮止め
- 紙工作、はり絵、スクラップ整理に
- 布・金属箔・フィルム紙の仮止め

ボンド スプレーのり Z2


●ほとんどの材質に使える多用途型です。手を汚さず使えます。●接着力はZ1より強力です。●下地を汚さず、ソリ・シワ・シミを起こさず美しく仕上がります。



- 発泡スチロール・ガラス繊維に
- 印刷用各種凸版の固定に
- ポスター・写真・パネルのはり付けに
- 研磨紙やラベルのはり付けに
- 布・フェルト・金属箔・紙の固定に

ボンド スプレーのり Z3

●初期接着力・接着力に特に優れます。●厚い物、粗い面にも接着できます。●用途に応じてスプレー幅(3段階)、方向(タテ・ヨコ)が切りかえられます。●屋外用ポスターにも使用できます。



- 屋外用ポスターのはり付けに
- ウレタンフォームガラス繊維に
- カーペットやマットの固定に
- ダクト・吸音工事に
- ダンボール箱の封かんに

●接着性能

◎強力接着 ○接着 ☆仮接着 ×不相当

種類	はり合わせ時間		接着剤の色	スプレーパターン	接着するもの							
	片面塗布	両面塗布			紙・布	木	合成ゴム	発スチロール	プラスチック	PP・PE	ガラス	金属
Z1	10秒~20秒	—	白色半透明	円状	☆	☆	☆	×	☆	☆	☆	☆
Z2	10秒~60秒	2分~30分	淡黄色半透明	円状	○	○	○	○	○	☆	○	○
Z3	10秒~60秒	2分~20分	白色半透明	帯状	◎	◎	◎	×	◎	☆	◎	◎

使用上の注意

- 使用前に缶を良く振り、接着物から20~30cm (Z-3は10~20cm) 離して、片面に薄く均一にスプレーする。
- 強力接着をしたい時は両面に塗布する。
- 接着剤の汚れは、塗料用シンナーで除去する。
- 噴射口が詰まったら噴射ボタンをはずし、塗料用シンナーで清掃する。
- 必ず常温で使用し、使用後は缶を逆さにして2~3秒空吹きをする。

NET.430ml 2000円 1ケース=6本×5箱

●標準塗布量

種類	標準塗布量
Z1	80~90ml/m ²
Z2	90~100ml/m ²
Z3	H (広) : 130~140ml/m ²
	M (中) : 140~150ml/m ²
	L (狭) : 150~160ml/m ²

コニシ株式会社

ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>
 大阪本社/大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜TNKビル) 〒541-0045 TEL.06 (6228) 2921
 東京本社/東京都千代田区神田錦町2-3 (竹橋スクエア) 〒101-0054 TEL.03 (6259) 5732

名古屋支店/名古屋市中区栄5-28-12 (名古屋岩宮ビル) 〒460-0008 TEL.052 (262) 8172
 福岡支店/福岡市南区清水3-24-24 (目吉ビル) 〒815-0031 TEL.092 (551) 1761
 札幌支店/札幌市東区北八条東3-1-1 (宮村ビル) 〒060-0908 TEL.011 (731) 0351

仙台営業所/仙台市青葉区中央2-9-27 (プライムスクエア広瀬通) 〒980-0021 TEL.022 (211) 5031
 北関東営業所/群馬県高崎市東町32-1 〒370-0045 TEL.027 (324) 3002
 南関東営業所/神奈川県横浜市中区益町1-5-5 (関内スクエアビル) 〒231-0028 TEL.045 (663) 3184
 金沢営業所/金沢市長土堀2-14-17 〒920-0867 TEL.076 (223) 1565
 広島営業所/広島市西区己斐本町1-9-12 (己斐本町ビル) 〒733-0812 TEL.082 (507) 1911
 高松営業所/高松市木太町2796-4 〒760-0080 TEL.087 (835) 2020

D子035-01 スプレーのりZシリーズ

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ